

# Adesivi istantanei

- 14** Metallo gomma, metallo plastica ceramiche, grado metile
- 41** Molto rapido, gomme EPDM, superfici difficili, grado etile
- 43** Impiego generale, grado etile
- 47** Gel, non sgocciola, non cola, per applicazioni verticali
- 63** Media viscosità per uso generale senza odore e senza alone



## UTILIZZO



Adesivi cianoacrilici per **fissaggio istantaneo e strutturale** di gomma, metalli, ceramica, cuoio, legno, materie plastiche.

E' opportuno che le superfici da incollare combacino perfettamente, i migliori risultati si ottengono con giunzioni inferiori a 0,1 mm; si può arrivare a spessori di 0,30 mm utilizzando prodotti densi o in gel. Il campo operativo di temperatura è compreso fra -50°C e +80°C con punte sino a 130°C con prodotti speciali.



*istant*

## DATI TECNICI

### Adesivi Istantanei

PRODOTTO	VISCOSITÀ m.Pa.s	SPESSORE DEL GIUNTO MICRONS	TEMPO DI FISSAGGIO SECONDI	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C
<b>14</b>	80 -150	10 - 100	4 - 8	-50 + 80
<b>41</b>	20 -50	10 - 40	1 - 2	-50 + 80
<b>43</b>	80 - 150	10 - 150	3 - 4	-50 + 80
<b>47</b>	50,000 - 300,000	10 - 300	10 - 20	-50 + 80
<b>63</b>	80 - 150	10 - 150	8 - 15	-50 + 80